

Kenderkötél

A kötélszerkezet nagyjából megegyezik a zsineggel, azzal a kitéttel, hogy kb. 5 mm-es átmérő vastagságtól felfelé nevezzük kötélnak. A kiváló alapanyagból készült kenderkötélek szakítóereje magas, minősége egyenletes. 50, 100 és 200 méteres kiszerezésben gyártjuk.



Kenderkötél jellemzői (K2 3 ágú)

Kötél átmérő	Sodrat/méter	Fonalszám	Súly	Szakítóerő
5 mm	148	6 db	23 gr/m	155 kg
6 mm	139	9 db	30 gr/m	230 kg
8 mm	107	15 db	50 gr/m	380 kg
10 mm	88	21 db	82 gr/m	580 kg
12 mm	75	21 db	100 gr/m	745 kg
14 mm	60	30 db	110 gr/m	1050 kg
16 mm	58	43 db	185 gr/m	1350 kg
18 mm	53	48 db	260 gr/m	1590 kg
20 mm	48	60 db	290 gr/m	1850 kg
22 mm	45	60 db	351 gr/m	2250 kg
25 mm	39	75 db	500 gr/m	2910 kg
28 mm	37	93 db	575 gr/m	3580 kg
30 mm	35	108 db	650 gr/m	3970 kg
35 mm	31	126 db	888 gr/m	5320 kg
40 mm	28	156 db	1000 gr/m	6650 kg



ELSŐ MAGYAR KENDERFONÓ ZRT.

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 160.

Telefon/Fax: +36 62 221-033 • Fax: +36 62 222 843 • E-mail: info@kenderfono.hu

w w w . k e n d e r f o n o . h u