

Zsinegnek nevezzük azt a kendercérnát, amelynek felületét keményítőt tartalmazó anyaggal bevonjuk, ezt követően simítjuk, majd fényesítjük. Az eljárás során a cérnában levő szennyeződéseket eltávolítjuk, a termék felületét simábbá tesszük. A felhasználói igényeknek megfelelően különböző átmérőjű és szakítószilárdságú zsinegek készülnek.

A zsinegek kiserelése általában gombolyagban történik, de lehetséges keresztcsévén, motringban, esetleg megadott hosszúságra felvágva.



Nm 2/0,40 kenderzsineg

Kiserelés:	100, 200, 500 gr gombolyag
Csomagolás:	100/10, 100/20, 48/24 db/kg
Vastagság:	cca 2,5 mm
Kiadósság:	200 m/kg
Szakítóerő:	48 kg



Nm 2/0,90 kenderzsineg

Kiserelés:	100, 200, 500 gr gombolyag
Csomagolás:	100/10, 100/20, 48/24 db/kg
Vastagság:	cca 2,0 mm
Kiadósság:	450 m/kg
Szakítóerő:	19 kg



Nm 2/1,25 kenderzsineg

Kiserelés:	200 gr gombolyag
Csomagolás:	100/20 db/kg
Vastagság:	cca 1,5 mm
Kiadósság:	625 m/kg
Szakítóerő:	16 kg




Nm 2/1,75 kenderzsineg

Kiserelés:	200 gr gombolyag
Csomagolás:	100/20 db/kg
Vastagság:	cca 1,0 mm
Kiadósság:	875 m/kg
Szakítóerő:	13 kg




Nm 2/1,75 fehérített kenderzsineg

Kiserelés:	200 gr gombolyag
Csomagolás:	100/10, 100/20 db/kg
Vastagság:	cca 0,8 mm
Kiadósság:	875 m/kg
Szakítóerő:	15 kg



Nm 2/2,5 kenderzsineg

Kiserelés:	100, 200 gr gombolyag
Csomagolás:	100/10, 100/20 db/kg
Vastagság:	cca 0,8 mm
Kiadósság:	1250 m/kg
Szakítóerő:	10 kg



ELSŐ MAGYAR KENDERFONÓ ZRT.

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 160.

Telefon/Fax: +36 62 221-033 • Fax: +36 62 222 843 • E-mail: info@kenderfono.hu

w w w . k e n d e r f o n o . h u

Nm 2/3,5 kenderzsineg

Kiszerelés:	100 gr gombolyag
Csomagolás:	100/10 db/kg
Vastagság:	cca 0,7 mm
Kiadósság:	1750 m/kg
Szakítóerő:	7 kg



Nm 2/5 kenderzsineg

Kiszerelés:	100 gr gombolyag
Csomagolás:	00/10 db/kg
Vastagság:	cca 0,5 mm
Kiadósság:	2500 m/kg
Szakítóerő:	6,5 kg



Nm 3/0,40 kenderzsineg

Kiszerelés:	200, 500 gr gombolyag
Csomagolás:	100/20, 48/24 db/kg
Vastagság:	cca 3,0 mm
Kiadósság:	133 m/kg
Szakítóerő:	78 kg



Nm 3/1,75 kenderzsineg

Kiszerelés:	500 gr gombolyag
Csomagolás:	48/24 db/kg
Vastagság:	cca 1,5 mm
Kiadósság:	292 m/kg
Szakítóerő:	18 kg



Nm 3/3,5 kenderzsineg

Kiszerelés:	1 és 3 kg keresztorsó
Csomagolás:	
Vastagság:	cca 1,2 mm
Kiadósság:	1166 m/kg
Szakítóerő:	11 kg



Nm 4/0,70 kenderzsineg

Kiszerelés:	2 kg keresztorsó
Csomagolás:	
Vastagság:	
Kiadósság:	175 m/kg
Szakítóerő:	80 kg



Nm 5/0,70 kenderzsineg

Kiszerelés:	2 kg keresztorsó
Csomagolás:	
Vastagság:	
Kiadósság:	280 m/kg
Szakítóerő:	77 kg



Vágott kenderkötöző:

Fajta:	Nm 0,40/2
Kiszerelés:	60 cm vágott
Kiadósság:	200 m/kg
Szakítóerő:	
Csomagolás:	cca 25 kg/bála



ELSŐ MAGYAR KENDERFONÓ ZRT.

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 160.

Telefon/Fax: +36 62 221-033 • Fax: +36 62 222 843 • E-mail: info@kenderfono.hu

w w w . k e n d e r f o n o . h u