

Zsinegnek nevezzük azt a cérnát, amelynek felületét keményítőt tartalmazó anyaggal bevonjuk, ezt követően simítjuk, majd fényesítjük. Az eljárás során a cérnában levő szennyeződéseket eltávolítjuk, a termék felületét simábbá tesszük. A felhasználói igényeknek megfelelően különböző átmérőjű és szakítószilárdságú zsinegek készülnek.

A zsinegek kiserelése általában gombolyagban történik, de lehetséges keresztcsévén, motringban, esetleg megadott hosszúságra felvágva.



Nm 2/0,40 natúr zsineg

Kiserelés:	100, 200, 500 gr gombolyag
Csomagolás:	100/10, 100/20, 48/24 db/kg
Vastagság:	cca 2,5 mm
Kiadósság:	200 m/kg
Szakítóerő:	48 kg



Nm 2/0,90 natúr zsineg

Kiserelés:	100, 200, 500 gr gombolyag
Csomagolás:	100/10, 100/20, 48/24 db/kg
Vastagság:	cca 2,0 mm
Kiadósság:	450 m/kg
Szakítóerő:	19 kg



Nm 2/1,25 natúr zsineg

Kiserelés:	200 gr gombolyag
Csomagolás:	100/20 db/kg
Vastagság:	cca 1,5 mm
Kiadósság:	625 m/kg
Szakítóerő:	16 kg



Nm 2/1,75 natúr zsineg

Kiserelés:	200 gr gombolyag
Csomagolás:	100/20 db/kg
Vastagság:	cca 1,0 mm
Kiadósság:	875 m/kg
Szakítóerő:	13 kg



Nm 2/1,75 fehérített zsineg

Kiserelés:	200 gr gombolyag
Csomagolás:	100/10, 100/20 db/kg
Vastagság:	cca 1,0 mm
Kiadósság:	875 m/kg
Szakítóerő:	13 kg



Nm 2/2,5 natúr zsineg

Kiserelés:	100, 200 gr gombolyag
Csomagolás:	100/10, 100/20 db/kg
Vastagság:	cca 0,8 mm
Kiadósság:	1250 m/kg
Szakítóerő:	10 kg



ELSŐ MAGYAR KENDERFONÓ ZRT.

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 160.

Telefon/Fax: +36 62 221-033 • Fax: +36 62 222 843 • E-mail: info@kenderfono.hu

www.kenderfono.hu

Nm 2/3,5 natúr zsineg

Kiszerelés:	100 gr gombolyag	
Csomagolás:	100/10 db/kg	
Vastagság:	cca 0,7 mm	
Kiadósság:	1750 m/kg	
Szakítóerő:	7 kg	

Nm 2/5 natúr zsineg

Kiszerelés:	100 gr gombolyag	
Csomagolás:	00/10 db/kg	
Vastagság:	cca 0,5 mm	
Kiadósság:	2500 m/kg	
Szakítóerő:	6,5 kg	

Nm 3/0,40 natúr zsineg

Kiszerelés:	200, 500 gr gombolyag	
Csomagolás:	100/20, 48/24 db/kg	
Vastagság:	cca 3,0 mm	
Kiadósság:	133 m/kg	
Szakítóerő:	78 kg	

Nm 3/1,75 natúr zsineg

Kiszerelés:	500 gr gombolyag	
Csomagolás:	48/24 db/kg	
Vastagság:	cca 1,5 mm	
Kiadósság:	583 m/kg	
Szakítóerő:	18 kg	

Nm 3/3,5 natúr zsineg

Kiszerelés:	1 és 3 kg keresztorsó	
Csomagolás:		
Vastagság:	cca 1,2 mm	
Kiadósság:	1166 m/kg	
Szakítóerő:	11 kg	

Nm 4/0,70 natúr zsineg

Kiszerelés:	2 kg keresztorsó	
Csomagolás:		
Vastagság:		
Kiadósság:	175 m/kg	
Szakítóerő:	80 kg	

Nm 5/0,70 natúr zsineg

Kiszerelés:	2 kg keresztorsó	
Csomagolás:		
Vastagság:		
Kiadósság:	140 m/kg	
Szakítóerő:	77 kg	

Vágott natúr kötöző

Fajta:	Nm 0,40/2	
Kiszerelés:	60 cm vágott	
Kiadósság:	200 m/kg	
Szakítóerő:		
Csomagolás:	cca 25 kg/bála	



ELSŐ MAGYAR KENDERFONÓ ZRT.

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 160.

Telefon/Fax: +36 62 221-033 • Fax: +36 62 222 843 • E-mail: info@kenderfono.hu

www.kenderfono.hu